

FICHA TÉCNICA



BARBOVITRA

Tinta para superfícies cerâmicas

Ref.: 1290

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em emulsões acrílicas, cargas e pigmentos seleccionados.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se fundamentalmente à pintura de superfícies cerâmicas exteriores ou interiores, possuindo excelentes características de durabilidade e resistência à intempérie. Pode também ser utilizado como tinta plástica de modo tradicional.

PROPRIEDADES

- Muito boa resistência à intempérie.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Boa retenção de cor.
- Acabamento acetinado

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Cor | Branco |
| - Aspecto da película seca | Acetinado |
| - Rendimento prático | 10 a 14 m ² / L / demão, dependendo da superfície. |
| - Ponto de inflamação | Não inflamável. |
| - Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 75 g/l (2007).
Este produto contém no máximo 67 g/l COV.* |
| - Tempos de secagem | 1 a 3 horas. |

Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

* Pinturas de raiz

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

Superfícies de cerâmica:

Lavar bem a superfície e criar-lhe alguma rugosidade se possível.

Aplicar 3 demãos de tinta, devendo a 1ª demão ser diluída com 5% de água e as outras sem diluição.

* Repinturas

Remover poeiras e tinta não aderente.

- Processos de aplicação

Trincha ou rolo. Lavar o material com água imediatamente após a aplicação.

- Diluentes adequados e proporções de diluição

Até 5% de diluição, com água, na 1ª demão e sem diluição na 2ª e 3ª demãos

- Intervalo entre demãos

6 horas no mínimo.

- Diluente de limpeza

Água.

- Estabilidade em armazém

Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 18 meses. Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Dezembro 2008
(Substituí a de Outubro 07)
