

SILICORZINHA

TINTA TEXTURADA PARA INTERIORES

Ref.: 1450

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta texturada baseada em copolímeros especiais, pigmentos e cargas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos interiores quando se pretende um aspeto decorativo ou disfarçar irregularidades da parede.

PROPRIEDADES

- Excelente efeito decorativo.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Permite a "respiração da parede".

CARATERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco)

- Cor	Conforme catálogo.
- Aspeto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	57± 2%
- Rendimento prático	1,5 m ² / L / demão
- Tempo de secagem	2 a 4 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 5 g/l COV.*

CARATERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
• Pinturas de Raiz	Após escovagem e limpeza da superfície aplicar uma demão de SILICORZINHA diluída até 20% com água, antes de aplicar a demão final sem diluição. Como alternativa à demão de tinta diluída pode aplicar-se ISOLANTE AQUOSO pronto a aplicar ou PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluído até 10% com água.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processos de aplicação	Escova e rolo especial.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir até 20% com água na 1ª demão e aplicar sem diluição a 2ª demão.
- Diluente Limpeza	Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C
Temperatura Máxima – 35°C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

OBSERVAÇÕES

- A aplicação deve fazer-se espalhando a tinta numa área limitada passando de seguida o rolo horizontal e verticalmente de forma a obter um aspecto uniforme. A última passagem do rolo deve ser feita suavemente de baixo para cima.

Fevereiro 2013

(substitui a de Dezembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Borneiros, 466
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt