

**BARBOSKY**

TINTA AQUOSA MATE PARA TETOS

Ref.:1340

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)***IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA**

Tinta baseada em dispersões aquosas de resinas sintéticas, pigmentos e cargas selecionadas.

**CAMPO DE UTILIZAÇÃO**

Destina-se à pintura de tetos, podendo em certos casos ser aplicada apenas numa demão.

**PROPRIEDADES**

- Ótima opacidade
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos.
- Grande facilidade de aplicação.
- Excelente aplicabilidade e espalhamento.
- Excelente resistência ao salpico.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Cor	Branco.
- Aspeto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	32 ± 2%
- Rendimento prático	7 a 11 m <sup>2</sup> / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
- Tempos de secagem	1 hora.
- Ponto de Inflamação	Não inflamável.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
• Pintura Raiz	Após a escovagem e limpeza de superfície aplicar BARBOSKY. Em superfícies com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia do ISOLANTE AQUOSO, pronto a aplicar, ou PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluído até 10% com água.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha ou rolo.
- Diluentes e proporção de diluição	Aplicar a tinta tal qual é fornecida. Se necessário diluir com água até 10%.
- Intervalo entre demãos	4 horas no mínimo.
- Diluente de limpeza	Água
- Capacidades disponíveis	4 e 10 L

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C

---

## CERTIFICADOS E ENSAIOS

De acordo com as normas NF P902-501 e NF P902-507, BARBOSKY, obteve a classificação M1 – Não Inflamável, nos ensaios de reação ao fogo, realizados no INEGI.

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

agosto 2013

(substitui a de novembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



**BARBOT**

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
Rua dos Bombeiros, 466  
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia  
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
[www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)