

VERNIZ AQUOSO BETÃO

VERNIZ ACRÍLICO PARA EXTERIOR E INTERIOR

Ref.:1024

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto composto por uma dispersão aquosa acrílica e aditivos selecionados criteriosamente.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Proteção e decoração de superfícies de betão interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Elevada resistência à alcalinidade.
- Elevado grau de penetração.
- Boa aderência.
- Excelente resistência à intempérie.
- Elevada durabilidade.
- Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referente ao incolor)

- Cor

Incolor, castanho, verde e cinzento

- Teor de sólidos em volume

24 ± 2%

- Rendimento prático

8 a 12 m²/l

- Rendimento teórico

- Tempos de secagem

Tato

10 minutos

Repintura

30 minutos a 1 hora

- Ponto de Inflamação

Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140 g/l (2010).
 Este produto contém no máximo 10 g/l COV.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Em repinturas dever-se-á remover previamente a tinta existente.

• Pintura Raiz

Após limpeza da superfície aplicar duas a três demãos de VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO

• Repintura

Remover previamente o verniz existente com o auxílio com uma lixa de grão fino, seguido de uma lavagem com jato de água. Após secagem tratar como pintura de raiz.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Trincha e rolo.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir com água caso seja necessário.

- Diluente de limpeza

Água.

- Capacidades disponíveis

0,75l, 2,5l e 5l.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

CERTIFICADOS/ENSAIOS

RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para fds@barbot.pt

janeiro 2013

(substitui a de novembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt