

BARBOT ACRYL RSX

TINTA AQUOSA ESPECIAL BASEADA EM RESINAS DE SILICONE

Ref.:1935

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta aquosa especial baseada em resinas de acrílicas e resinas de silicone. Possui na sua composição pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Tinta especialmente desenvolvida para ser utilizada em recuperações de edifícios antigos ou históricos ou de modo geral em todas as situações em que se pretende obter um acabamento com aspecto "tradicional" e com elevada durabilidade.

PROPRIEDADES

- Acabamento mate
- Excecional resistência à intempérie
- Excelente resistência à alcalinidade
- Elevada permeabilidade ao vapor de água, deixando respirar a parede
- Hidrorepelente
- Grande facilidade de aplicação
- Bom poder de cobertura
- Excelente retenção de cor

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(referentes ao branco)

- Cor	Catálogo Spirit Collection
- Aspeto da película seca	Ultra Mate
- Teor de sólidos em volume	48 ± 2%
- Rendimento prático	10 a 14 m ² / l/ demão
- Tempos de secagem	1 a 2 horas
Tato	4 horas (mínimo)
Repintura	
- Ponto de Inflamação	Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 24 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem seca, isenta de poeiras e gorduras. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

• Pintura Raiz

Escovar e limpar a superfície. Deve-se aplicar de modo geral uma demão de PRIMÁRIO BARBOART FACHADAS HISTÓRICAS diluído com água na proporção de 1:1 ou PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO diluído até 10% em água ou em alternativa aplicar uma demão de BLOCK EF.

• Repintura

Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos e/ou algas, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como superfície de raiz.

Não é recomendada a aplicação sobre superfícies com demasiado relevo, como por exemplo, casca de carvalho, carapinha, etc.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Trincha ou rolo.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir com água até 10% na 1ª e 2ª demão.

- Número de demãos

2 demãos.

- Intervalo entre demãos

4 horas no mínimo.

- Diluente de limpeza

Água.

- Capacidades disponíveis

5 e 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

abril 2015

(substitui a de fevereiro de 2015)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2