

FICHA TÉCNICA

TINTA ANTI - MOSTO

Tinta resistente ao mosto vínico

Ref.: 3710

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta à base de resinas vinílicas e pigmentos seleccionados.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de material e equipamento utilizado em adegas **não em contacto contínuo** com o mosto vínico (bombas, tubagens, etc.). Pode ser aplicada sobre madeira, ferro, cimento, etc.

PROPRIEDADES

- Resistente ao mosto vínico (em contactos descontínuos).
- Resistente à alcalinidade.
- Fácil aplicação.
- Secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Vermelho)

- Cor

Vermelho, branco, azul.

- Aspecto da película seca

Meio brilho.

- Teor de sólidos em volume

$32 \pm 2\%$

- Espessura recomendada por demão

30 μm

- Rendimento teórico (a 30 μm)

10,7 m^2 / L

- Rendimento prático

6 a 8 m^2 / L

- Ponto de inflamação

entre 21 e 55°C

- Tempos de secagem

Ao tacto

30 minutos.

Para repintura

8 horas.

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem limpa e seca, isenta de poeiras e gorduras.

- Processos de aplicação

Trincha, rolo ou pistola convencional.

- Diluentes adequados e proporções de diluição

Aplicação	% Diluição	Diluyente	Viscosidade
Pistola	45 a 50%	1426	25 a 30 seg CF4
Trincha / Rolo	10 a 15%	1426	80 a 90 seg CF4

- Diluyente de limpeza

Diluyente 1426 ou Celuloso.

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Inflamável. Conservar longe de fonte de chama ou faísca. Nocivo por inalação e em contacto com a pele. Utilizar equipamento de protecção adequado (luvas, máscara, etc.). Lavar muito bem com água morna e sabão em caso de contacto com a pele. Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água e consultar o médico.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Dezembro 2008
(Substitui a de Outubro 02)
