

TINTA PAVIMENTOS AQUOSA

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS
(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

Ref.: 1900

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão em exteriores e interiores.

PROPRIEDADES

- Muito boa resistência à intempérie.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Grande resistência ao desgaste.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor

Verde e Castanho (catalogo Ral e Barbotmix).

- Aspecto da película seca

Mate.

- Teor de sólidos em volume

38 ± 2%

- Rendimento prático

4 a 8 m² / L / demão.

- Tempos de secagem

Tato

1 hora.

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140 g/l (2010).
Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.
• Pintura Raiz	Após a escovagem e limpeza da superfície aplicar a TINTA PAVIMENTOS AQUOSA.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha ou rolo.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com água até 30% na 1ª demão, 20% na 2ª demão e até 5% na 3ª demão.
- Número de demãos	2 a 3
- Intervalo entre demãos	4 horas no mínimo
- Diluente de limpeza	Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2013

(substitui a de dezembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-235, Carregal, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt