

FICHA TÉCNICA



SELANTE BARBOLITE

Selante anti-salitre e humidade para interiores

Ref.: 2300

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Selante à base de resinas acrílicas a solvente, pigmentos e cargas especiais.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser usado como revestimento impermeabilizante e selante em paredes com humidade e salitre.

PROPRIEDADES

- Impermeável à água.
- Resistente à alcalinidade.
- Impede o aparecimento de salitre.
- Elevada aderência, mesmo sobre rebocos pulverulentos.
- Pode ser aplicado sobre paredes húmidas ou rebocos frescos.
- Pode ser aplicado a altas ou baixas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor** Branco.
- **Aspecto da película seca** Mate.
- **Teor de sólidos em volume** $42 \pm 2\%$
- **Rendimento prático** 6 a 8 m²/ L
- **Ponto de inflamação** entre 21 e 55°C
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV)** Valor limite da UE para este produto (Cat.A/h): 750 g/l (2010).
Este produto contém no máximo 455 g/l COV.*
- **Tempos de secagem**
 - Ao tacto 1 hora.
 - Para repintura 8 horas.

Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- **Preparação da superfície** A superfície deve estar isenta de poeiras e gorduras. Sempre que necessário pode-se humedecer previamente a superfície antes da aplicação do selante.
- **Processos de aplicação** Rolo ou trincha. Aplicar duas demãos.
- **Diluentes adequados e proporções de diluição** Diluir com Diluente 1425 até 10%.
- **Acabamentos recomendados** TINTA BARBOLITE ou tintas plásticas convencionais.
- **Diluyente de limpeza** Diluente 1425.
- **Estabilidade em armazém** Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Inflamável. Conservar longe de fonte de chama ou faísca. Promover bom arejamento do local. Lavar as mãos com água morna e sabão. Em caso de projecção para os olhos, lavar abundantemente com água.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Fevereiro 2009
(Substitui a de Dezembro 08)
