

BARBOT SPICY

TINTA PLÁSTICA PARA INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 1276

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Sem cheiro.
- Boa lacagem.
- Excelente poder de cobertura.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos.
- Resistente à lavagem e à esfrega.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**- Cor**

Conforme catálogo.

- Aspecto da película seca

Mate.

- Teor de sólidos em volume

37 ± 2%

- Rendimento prático

Em superfícies lisas: 8 a 12 m² / L / demão.
Em superfícies rugosas: 4 a 8 m² / L / demão.

- Tempo de secagem

1 hora.

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/l (2010).
Este produto contém no máximo 29 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras, assim como sem qualquer vestígio de tinta não aderente no caso de repintura.
• Pintura Raiz	Após escovagem e limpeza da superfície aplicar BARBOT SPICY. Em superfícies com intensa absorção ou alcalinidade excessiva recomenda-se a aplicação prévia do ISOLANTE AQUOSO pronto a aplicar, PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluído até 10% com água ou PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO diluído até 5% com água ou PRIMÁRIO BARBOLITE SEM CHEIRO diluído até 10% com Diluente 1450.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processos de aplicação	Trincha ou rolo.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com água até 20% na 1ª demão e até 15% na 2ª.
- Intervalo entre demãos	4 horas no mínimo.
- Diluente Limpeza	Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C
Temperatura Máxima – 35°C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

(substituí a de Julho de 2010)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.