

BARBOTEX

PINTURA ARENOSA FINA

Ref.:1440

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Pintura al agua 100 % acrílica, reforzada con cuarzo, pigmentos y cargas resistentes a la luz y a la intemperie, con acabado de textura fina.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Concebida fundamentalmente para pintar fachadas, cuando se desea un acabado texturizado fino. Indicada para revoques nuevos que presentan microfisuras estáticas.

PROPIEDADES

- Aspecto arenoso fino.
- Elevado espesor de capa por mano.
- Permite disimular microgrietas estáticas.
- Excepcional resistencia a la intemperie, a los álcalis y al agua líquida.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Película protegida contra el desarrollo de hongos y algas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes al blanco)

- Color	Ajustable en Barbotmix.
- Aspecto de la película seca	Mate/arenoso fino.
- Contenido de sólidos en volumen	47 ± 2%.
- Rendimiento práctico	De 4 a 6 m ² /l por mano (según el tipo de soporte y las condiciones de aplicación).
- Tiempos de secado	
Tacto	De 2 a 4 horas.
Repintar	6 horas como mínimo.
- Punto de inflamación	No inflamable.
- Compuestos orgánicos volátiles (COV)	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 30 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- Preparación de la superficie	Las superficies a pintar deben estar bien secas, libres de polvo, grasa y de partículas no adherentes. Las grietas y otras irregularidades deben repararse previamente.
• Pintar por primera vez	Con la superficie cepillada y limpia, aplicar previamente AISLANTE ISOCRIL diluido hasta el 50 % con diluyente 1425 o IMPRIMACIÓN BARBOLITE diluida hasta el 5 % con diluyente 1425.
• Repintar	Eliminar el polvo y la pintura no adherente, y, a continuación, proceder como si se fuese a pintar por primera vez. En caso de que la superficie esté contaminada con hongos, desinfectarla con SOLUCIÓN DE LIMPIEZA BIOCHOQUE y, a continuación, proceder como si se fuese a pintar por primera vez.
- Condiciones ambientales	Temperatura ambiente - Superior a 5 °C. Humedad relativa - Inferior al 80 %. Humedad del soporte - Inferior al 5 %. Temperatura del soporte - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Preparación del producto	Agitar hasta lograr una homogeneización completa.
- Proceso de aplicación	Rodillo antigoteo o brocha.
- Diluyentes y proporción de la dilución	Diluir hasta el 5 % con agua en la primera mano y no diluir en las siguientes.
- Intervalo entre manos	6 horas.
- Número de manos	De 2 a 3 manos.
- Diluyente de limpieza	Agua.
- Tamaños disponibles	5 y 15 l.

ESTABILIDAD EN ALMACÉN	Temperatura mínima - 5 °C. Temperatura máxima - 35 °C.
------------------------	---

RIESGOS Y SEGURIDAD	Consulte la ficha de seguridad en www.barbot.pt
---------------------	--

octubre de 2015
(sustituye a agosto de 2013)

Las características de este producto podrán modificarse sin previo aviso como consecuencia de la política de investigación y desarrollo continuo de Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta información se basa en nuestro conocimiento actual del producto. No obstante, dado que sus condiciones de uso están fuera de nuestro control, no se da ninguna garantía de resultados.