

BTHERM RF

REGULADOR DE FONDO

Ref.:1448

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Revestimiento basado en copolímeros acrílicos especiales, pigmentos y cargas de alta calidad resistentes a la luz y a la intemperie.

CAMPO DE UTILIZACIÓN

Está destinado para su utilización como imprimación para fijar y regular la absorción del fondo en el SISTEMA BARBOTHERM y SISTEMA RESTAURO BARBOT, pudiendo también ser aplicado sobre hormigón, revocos u otros soportes minerales.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Buena adherencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color	Blanco. También es posible fabricar colores pasteles.
- Aspecto de la película seca	Mate.
- Sólidos teóricos en volumen	50 ± 2%
- Rendimiento	15 a 20 m ² / kg.
- Tiempo de secado	4 a 8 horas.
- Punto de inflamación	No inflamable.
- Compuestos volátiles orgánicos (COV)	Valor limite da UE para este producto (Cat.A/c): 40 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 30 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- Preparación de la superficie

Las superficies deben estar bien secas, exentas de polvo, grasa y partículas mal adheridas. Las grietas y otras irregularidades primero deben ser reparadas.

• Como pintura de fondo

Aplicación después de secado, la MASSA DE BARRAMENTO BARBOVITRA, BARBOTHERM o BARBOTHERM PLUS, de nuestros SISTEMAS DE RESTAURO o BARBOTHERM, respectivamente.

- Condiciones ambientales

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humedad relativa – Inferior a 80%
Humedad del soporte – Inferior a 5%
Temperatura del soporte – 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Preparación del producto

Agitar hasta homogenización completa.

- Sistema de aplicación

Brocha o rodillo.

- Disolvente y proporción de dilución

Diluir 15% con agua.

- Disolvente de limpieza

Agua.

- Formato de envase

25 kg.

ESTABILIDAD EN ALMACÉN

Temperatura Mínima – 5 °C.
Temperatura Máxima – 35 °C.

RIESGOS Y SEGURIDAD

Consultar ficha de seguridad en www.barbot.pt

agosto 2013

(sustituye la de diciembre de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 465
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt