

FICHA TÉCNICA



TRATAMENTO DE MADEIRA SEM CHEIRO

Ref.: 6942

Protecção e tratamento contra fungos e caruncho

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto composto por agentes fungicidas e insecticidas e solvente sem cheiro.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à preservação e protecção superficial da madeira, contra o ataque de fungos ou insectos, bem como ao tratamento de madeiras já atacadas, em interiores e exteriores.

PROPRIEDADES

- Acção eficaz contra fungos e carunchos.
- Compatível com os produtos de acabamento de madeiras (vernizes, esmaltes, velaturas, etc.).
- Boa penetração na madeira.
- Sem cheiro

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Cor | Incolor. |
| - Rendimento prático | 3 a 5 m ² / L |
| - Ponto de inflamação | entre 23 e 61°C |
| - Tempos de secagem | |
| Ao tacto | 1 a 2 horas. |
| Para repintura | 24 horas. |

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- | | |
|--|--|
| - Preparação da superfície | As superfícies devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras. Qualquer revestimento existente deve ser completamente removido, devendo de seguida efectuar-se uma lixagem geral, de modo a permitir uma boa penetração do produto. |
| - Processos de aplicação | Trincha, imersão ou injeção. Em madeiras novas aplicar as demãos necessárias até obter um rendimento de cerca de 5m ² / litro, devendo ser dadas seguidas e antes das anteriores estarem secas. Em madeiras atacadas o rendimento deverá ser cerca de 3 m ² / litro. |
| - Diluentes adequados e proporções de diluição | Aplicar sem diluição. |
| - Diluente de limpeza | Diluyente Sintético ou Celuloso. |
| - Estabilidade em armazém | Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor. |

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Inflamável. Pode causar sensibilização em contacto com a pele. Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida. Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido. Nocivo para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Dezembro 2008
(Substitui a de Julho 03)
