

BARBOLUX PREMIUM

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

Ref.:3031

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esmalte sintético baseado em resinas alquídicas e pigmentos resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos de alta qualidade na construção civil e metalomecânica em exteriores e interiores, sobre madeira ou ferro.

PROPRIEDADES

- Alto brilho
- Fácil aplicação
- Boa lacagem
- Boa resistência à luz e intempérie
- Bom poder de cobertura.
- Excelente elasticidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referente ao Branco)

- Cor	Catalogo
- Aspeto da película seca	Brilhante
- Teor de sólidos em volume	42 ± 2%
- Rendimento prático	13 a 15 m ² /L
- Tempos de secagem (Temp. 20°C e 60%Hr)	
Tato	3 a 4 horas
Profundidade	12 a 24 horas
Repintura	A partir das 24 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 300g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície a pintar deve estar bem seca e isenta de poeiras e gorduras.

• Pintura Raiz

- Madeiras

Em madeiras novas recomenda-se o seu tratamento com IMUNIZADOR após o que deve ser aplicada uma demão prévia de PRIMÁRIO P/ MADEIRA seguida de uma demão de SUB-CAPA UNIVERSAL.

- Ferro

A superfície deve estar bem seca e limpa, isenta de poeiras, gorduras e ferrugem. A remoção da ferrugem pode ser feita com o BARBOT ANTI-FERRUGEM, após o que deve ser aplicado um primário anticorrosivo, do tipo TOX-FREE.

• Repintura

Lixar cuidadosamente a superfície aplicando de seguida o Barbolux Premium.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Trincha ou rolo de pêlo curto.

- Diluentes e proporção de diluição

Produto pronto a aplicar

- Número de demãos

1 a 2

- Intervalo entre demãos

24 horas no mínimo (dependendo das condições ambientais e da espessura aplicada)

- Diluente de limpeza

Diluente Sintético ou Celuloso

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 24 meses. Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

junho 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Românicos, 4R5
4110-295, Carnideiras, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 109 200 | fax: 227 109 210
www.barbot.pt