

BARBOTart FAÇADES HISTORIQUEES PRIMÁIRE

Réf. : 1080

IDENTIFICATION TECHNIQUE

Primaire à l'émulsion de silicate

DOMAINE D'APPLICATION

- Enduits neufs ou anciens à la chaux blanche et sable ; sable, ciment et chaux blanche ; ciment. Surfaces en béton (après élimination des résidus des agents facilitant la séparation du coffrage).
- Murs de briques
- Murs de briques en sable et chaux
- Murs de briques en sable et chaux
- Panneaux en fibre de ciment
- Surfaces métalliques, spécialement en fer galvanisé et aluminium.

PROPRIÉTÉS

- Bonne retenue de la couleur dans le substrat.
- Durcissement parfait.
- Entretien de la perméabilité du substrat en ce qui concerne la vapeur d'eau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Teinte	Incolore.
- Extrait sec volumique	7 ± 2%.
- Rendement pratique	8 à 12 m ² / L / couche.
- Temps de séchage Recouvrement	6 à 12 heures au minimum.
- Point éclair	Non inflammable.
- Composés organiques volatils (COV)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 27 g/l de COV.*

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Préparation de la surface | Les surfaces doivent être propres et sèches, et exemptes de poussières, corps gras ou autres particules non adhérentes. Les fissures et autres irrégularités doivent être réparées au préalable. |
| - Conditions atmosphériques | Température ambiante : > 5 °C
Humidité relative : < 80%
Humidité du support : < 5 %
Température du support : 2 à 3° C au-dessus du point de rosée. |
-

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- | | |
|--------------------------|---|
| - Préparation du produit | Agiter jusqu'à homogénéisation complète. |
| - Mode d'application | Pinceau plat ou rouleau. |
| - Diluant et dilution | En cas de couleur blanche, appliquer BARBOTart FAÇADES HISTORIQUES PEINTURE MINÉRALE dilué à l'eau au dosage 1 pour 1. En cas de couleur, appliquer BARBOTart FAÇADES HISTORIQUES PEINTURE MINÉRALE de couleur dilué à l'eau et la peinture, au dosage 1 pour 1 pour 1. |
| - Finitions recommandées | BARBOTart FAÇADES HISTORIQUES PEINTURE MINÉRALE. |
| - Nettoyage du matériel | Eau |
| - Emballages disponibles | 5 et 15 L |
-

STOCKAGE	Température min. : +5° C Température max. : +35° C
-----------------	---

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se référer à la fiche de sécurité sur www.barbot.pt
----------------------------	--

août 2013

(remplace la fiche de décembre 2008)

Dans le cadre de la politique continue de Barbot - Indústria de Tintas, S.A. en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.