

## BARBOSOFT

PEINTURE SEMI-MATE POUR INTERIEURS

Ref.: 1210

### IDENTIFICATION TECHNIQUE

Peinture à base de copolymères spéciaux et acryliques, pigments et charges sélectionnés résistant à la lumière et aux intempéries.

### DESTINATION

Peinture pour murs et plafonds intérieurs avec finition facilement lessivable et un aspect velours.

### PROPRIETES

- Résistant au lavage et au brossage
- Bonne résistance à l'alcalinité.
- Grande facilité d'application.
- Bon pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

### CARACTERÍSTIQUES PHYSIQUES

(Concernant le Blanc)

- Couleur	Selon catalogue .
- Aspect de pellicule sèche	Semi-mate.
- Extrait sec volume	36 ± 2%
- Rendement pratique	12 à 16 m <sup>2</sup> / L / couche (selon le support et conditions d'application).
- Temps de séchage	2 à 4 heures.
- COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.*

---

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

---

- Préparation du support	Le support doit être bien sec, propre, et sans poussière et graisse et sans particules non adhérentes. Fissures et autres irrégularités doivent être réparées au préalable.
• Neufs	Après brossage et nettoyage de la surface, appliquer d'abord une couche de PRIMAIRE AQUEUX ou BARBOPRIMER dilué jusqu'à 10 % d'eau.
• Anciens	Retirer poussière et peinture non adhérente et ensuite procéder comme sur les supports neufs. Dans le cas de présence de champignons ou algues, désinfecter la surface avec une SOLUTION ANTI-MOUSSE BIOCHOCQUE et ensuite procéder comme sur les supports neufs.
- Conditions ambiantes	Température ambiante – Supérieure à 5°C Humidité relative – Inférieure à 80% Humidité du support – Inférieure à 5% Température du support – 2 à 3° C au dessus du point de rosée.

---

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

---

- Préparation du produit	Agiter jusqu'à homogénéité complète.
- Matériel d'application	Brosse, rouleau ou Airless.
- Diluants et proportion de dilution	1ère couche : diluer avec de l'eau jusqu'à 10 % 2ème couche : jusqu'à 5 %
- Intervalle entre les couches	4 heures minimum.
- Nettoyage du matériel	Eau.

---

<b>STOCKAGE</b>	Température Minimum – 5°C Température Maximum – 35°C
-----------------	---

---

<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage. (Selon la directive 83/379/CEE 1990 et 93/18/CEE)
----------------------------	--

---

janvier 2013

---

La présente fiche a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une version plus récente.



**BARBOT**

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
Rua dos Borrheiros, 406  
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia  
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
www.barbot.pt