

## IN &amp; OUT

PEINTURE LAQUE ACRYLIQUE BRILLANTE EN PHASE AQUEUSE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Réf. : 1100

**IDENTIFICATION TECHNIQUE**

Peinture laque en phase aqueuse à base d'une émulsion acrylique avec nanoparticules et pigments sélectionnés.

**DOMAINE D'APPLICATION**

Pour la peinture du bois et du métal, en intérieur et extérieur, et de murs, plâtres, etc., en intérieur.

**PROPRIÉTÉS**

- Haute brillance.
- Bon pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Bonne résistance aux alcalins.
- Séchage rapide.
- Lavable.
- Excellente retenue de la brillance et des couleurs (le blanc ne jaunit pas).

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

(relatives au blanc)

- Teinte	Déclinable grâce au système Barbomix.
- Aspect du film	Brillant.
- Extrait sec volumique	37 ± 2%.
- Épaisseur recommandée par couche	30 µm.
- Rendement théorique (à 30 µm)	12 m <sup>2</sup> / L.
- Rendement pratique	12 à 15 m <sup>2</sup> / L / couche (selon le support et les conditions d'application).
- Temps de séchage	
Au toucher	1 à 2 heures.
Recouvrement	6 à 12 heures.
- Point éclair	Non inflammable.
- Composés organiques volatils (COV)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.*

---

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

---

**- Préparation de la surface**

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussières, corps gras ou autres particules non adhérentes. Les fissures et autres irrégularités doivent être réparées au préalable.

---

**• Travaux neufs**

**• Murs**

Après nettoyage de la surface, appliquer au préalable l'ISOLANT EN PHASE AQUEUSE prêt à l'emploi, ou le PRIMAIRE BLANC EN PHASE AQUEUSE ou le BARBOPRIMER dilué à l'eau à 10 % ou le PRIMAIRE BARBOLITE HYDRO dilué à l'eau jusqu'à 5 %. Ensuite, appliquer le IN & OUT.

---

**• Bois**

Traiter au préalable le bois neuf avec l'IMMUNISATEUR ou le TRAITEMENT DU BOIS SANS ODEUR, puis appliquer une couche de SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ou de PRIMAIRE POUR BOIS. Ensuite, appliquer le IN & OUT.

---

**• Métaux**

La surface doit être propre et sèche, et exempte de poussières, corps gras et rouille. Pour éliminer la rouille, utiliser BARBOT ANTI-ROUILLE, puis appliquer le primaire anti-corrosif TOX-FREE.

---

**• Travaux de rénovation**

Pour les travaux de rénovation, et si la peinture laque est en bon état, poncer soigneusement la surface, puis appliquer le IN & OUT. Sinon, poncer ou appliquer le DÉCAPANT DIODEC pour retirer la peinture laque, puis procéder comme pour les travaux neufs.

---

**- Conditions atmosphériques**

Température ambiante : > 5 °C  
Humidité relative : < 80 %  
Humidité du support : < 5 %  
Température du support : 2 à 3° C au-dessus du point de rosée.

---

---

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

---

**- Préparation du produit**

Agiter jusqu'à homogénéisation complète.

---

**- Matériel d'application**

Pinceau plat ou rouleau de poil court.

---

**- Diluant et dilution**

1ère couche diluée à l'eau jusqu'à 10 % et 2e couche diluée jusqu'à 5 %.

---

**- Nombre de couches**

2.

---

**- Temps de séchage entre 2 couches**

6 à 12 heures.

---

**- Nettoyage du matériel**

Eau.

---

**- Emballages disponibles**

0,75 L, 2,5 L et 15 L.

---

---

## STOCKAGE

Température min. : +5° C  
Température max. : +35° C

---

---

## CERTIFICATS/ESSAIS

Conformément aux normes EN ISO 1716:2002, EN 13823:2002 et EN ISO 11925-2:2002, la PEINTURE LAQUE

---

Dans le cadre de la politique continue de Barbot - Indústria de Tintas, S.A. en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.

---

IN&OUT a obtenu la classification **B-s1, d0**, selon la norme NP EN 13501-1, aux essais de réaction au feu, réalisés à l'INEGI.

---

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se référer à la fiche de sécurité sur [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

**juillet 2015**

(remplace la fiche de septembre 2013)

---

Dans le cadre de la politique continue de Barbot - Indústria de Tintas, S.A. en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.