

IN & OUT MATE

PEINTURE LAQUE ACRYLIQUE MATE EN PHASE AQUEUSE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Réf. : 1103

IDENTIFICATION TECHNIQUE

Peinture laque en phase aqueuse à base d'une émulsion acrylique de pigments sélectionnés.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la peinture du bois et du métal, en intérieur et extérieur, et de murs, plâtres, etc., en intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Finition mate.
- Bon pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Bonne résistance aux alcalins.
- Séchage rapide.
- Lavable.
- Excellente retenue de la brillance et des couleurs (le blanc ne jaunit pas).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

(relatives au blanc)

- Teinte	Déclinable grâce au système Barbomix.
- Aspect du film	Mat.
- Extrait sec volumique	40 ± 2%.
- Épaisseur recommandée par couche	30 µm.
- Rendement théorique (à 30 µm)	14 m ² / L.
- Rendement pratique	12 à 15 m ² / L / couche (selon le support et les conditions d'application).
- Temps de séchage	
Au toucher	1 à 2 heures.
Recouvrement	6 à 12 heures.
- Point éclair	Non inflammable.
- Composés organiques volatils (COV)	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 27 g/l de COV.*

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

- Préparation de la surface	Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussières, corps gras ou autres particules non adhérentes. Les fissures et autres irrégularités doivent être réparées au préalable.
• Travaux neufs	
• Murs	Sur des surfaces à absorption intense, appliquer au préalable l'ISOLANT EN PHASE AQUEUSE prêt à l'emploi, ou le PRIMAIRE BLANC EN PHASE AQUEUSE ou le BARBOPRIMER dilué à l'eau à 10 % ou le PRIMAIRE BARBOLITE HYDRO dilué à l'eau jusqu'à 5 %. Ensuite, appliquer IN & OUT MATE.
• Bois	Traiter au préalable le bois neuf avec l'IMMUNISATEUR ou le TRAITEMENT DU BOIS SANS ODEUR, puis appliquer une couche de SOUS-COUCHE UNIVERSELLE ou de PRIMAIRE POUR BOIS. Ensuite, appliquer IN & OUT MATE.
• Métaux	La surface doit être propre et sèche, et exempte de poussières, corps gras et rouille. Pour éliminer la rouille, utiliser BARBOT ANTI-ROUILLE, puis appliquer le primaire anti-corrosif TOX-FREE.
• Travaux de rénovation	Pour les travaux de rénovation, et si la peinture laque est en bon état, poncer soigneusement la surface, puis appliquer IN & OUT MATE. Sinon, poncer ou appliquer le DÉCAPANT DIODEC pour retirer la peinture laque, puis procéder comme pour les travaux neufs.
- Conditions atmosphériques	Température ambiante : > 5 °C Humidité relative : < 80 % Humidité du support : < 5 % Température du support : 2 à 3° C au-dessus du point de rosée.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Préparation du produit	Agiter jusqu'à homogénéisation complète.
- Matériel d'application	Pinceau plat ou rouleau de poil court.
- Diluant et dilution	1ère couche diluée à l'eau jusqu'à 10 % et 2e couche diluée jusqu'à 5 %.
- Nombre de couches	2.
- Temps de séchage entre 2 couches	6 à 12 heures.
- Nettoyage du matériel	Eau.
- Emballages disponibles	0,75 L, 2,5 L et 15 L.

STOCKAGE

Température min. : +5° C
Température max. : +35° C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de sécurité sur www.barbot.pt

Dans le cadre de la politique continue de Barbot - Indústria de Tintas, S.A. en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.

septembre 2013

Dans le cadre de la politique continue de Barbot - Indústria de Tintas, S.A. en matière de recherche et développement, les caractéristiques de ce produit pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis. Les renseignements de cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles du produit. Toutefois, la société ne pouvant contrôler ses conditions d'utilisation, aucune garantie de résultat n'est accordée.