

BARBODECK

VERNIZ AQUOSO PARA DECKS EXTERIORES

Ref.: 1017

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz baseado numa emulsão acrílica e copolímeros especiais, com absorvedores de U.V.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Aplicação em Decks para proteger e embelezar a madeira.

PROPRIEDADES

- Acetinado.
- Fácil Aplicação.
- Fácil manutenção
- Evita o escurecimento da madeira
- Boa resistência à abrasão provocada pelo tráfego de pessoas.
- Boa proteção da chuva e humidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor.
- Aspecto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	17 ± 2 %
- Rendimento prático	8 - 10 m ² / L
- Tempos de secagem	
Tato	30 minutos
Repintura	2 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/f): 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 43 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras.
• Madeira Nova	Efectuar lixagem da madeira no sentido das fibras com lixa de grão fino e de seguida aplicar três demãos de BARBODECK.
• Madeira já envernizada	Se estiverem envernizadas com este tipo de verniz não é necessário qualquer tipo de lixagem podendo ser aplicado diretamente sobre o verniz antigo. Se for outro tipo de verniz decapar ou lixar e de seguida tratar como madeira nova
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha, pistola ou rolo de pelo curto.
- Diluentes e proporção de diluição	Aplicar sem diluição.
- Diluente de limpeza	Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2017

(substitui a de agosto de 2013)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2