

BARBOPRIMER

PRIMÁRIO AQUOSO PARA PAREDES INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 1018

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário/selante aquoso formulado com emulsões acrílicas de alta resistência aos alcalis. Com poder opacificante dos suportes.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicado sobre todos os tipos de rebocos interiores e exteriores, como isolador de fundos, tais como, rebocos lisos e areados, betão descoberto, estuques, etc. Como promotor de aderência para acabamentos. Como regularizador de fundos, devido à sua opacidade, permitindo economia das demãos posteriores de acabamento.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Regularizador da absorção de fundos.
- Promotor de aderência.
- Resistente a fundos alcalinos.
- Com cobertura.
- Sem cheiro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco
- Teor de sólidos em volume	40 ± 2%
- Rendimento prático	8 a 10 m ² / L
- Tempos de secagem Repintura	24 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/g): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 3 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- | | |
|----------------------------|---|
| - Preparação da superfície | As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. |
| - Condições ambientais | Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho. |
-

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Preparação do produto | Agitar até homogeneização completa. |
| - Processos de aplicação | Trincha, rolo ou pistola. |
| - Diluentes e proporção de diluição | Diluir com água até 15%. |
| - Diluente Limpeza | Água. |
-

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C
Temperatura Máxima – 35°C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

(substitui a de Dezembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 466
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt