

BARBOT

FICHA TÉCNICA

DATA: 12/11/2024

Rev. 03

1024 – VERNIZ AQUOSO P/ BETÃO



Verniz aquoso, para envernizamento do betão, em interiores e exteriores. Produto baseado numa dispersão acrílica e aditivos criteriosamente selecionados.



FORMATOS

1, 5 e 15 L

PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Elevada durabilidade
- Acabamento acetinado
- Boa aderência
- Excelente resistência à intempérie

PROPRIEDADES ADICIONAIS

- Secagem rápida
- Elevado grau de penetração
- Elevada resistência à alcalinidade

USOS TÍPICOS

Destina-se à proteção e decoração de superfícies de betão interiores e exteriores, sempre que se pretenda um envernizamento.

BARBOT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Decoração
Segmento	Fachadas
Sub-Segmento	Geral
Exposição	Interior/Exterior
Camada	DTS
Brilho	Acetinado
Textura/Acabamento	Liso
Cor	Incolor e cores
Sistema de Afinação	Sistema Barbotmix
Substrato Principal	Betão, reboco cimentício, Fibrocimento
Substrato Adicionais	Outros rebocos
Tipo de Resina	
EN 1062-1	Acrílica
Norma Francesa NF T 36-005	Classe 7b2
Meio	Água
Número de Componentes	1
Rendimento Prático	8 a 12 m ² / L/ demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Estabilidade em Armazém e Validade	2 anos, quando em embalagens de origem, armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5°C e 35°C.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt      #novasemoções

BARBOT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios relativos ao branco)

Brilho (EN ISO 2813)

NP EN 13300 Acetinado (>10 num ângulo de 85° e < 60 num ângulo de 60°)

NP EN 1062-1 G2 – Acetinado (>10 num ângulo de 85° e ≤60 num ângulo de 60°)

Massa Volúmica (Densidade)

ISO 2811-1 $1,03 \pm 0,03$ Kg/L

Viscosidade

ASTM D562 70 ± 5 KU

Teor de Sólidos em Volume

ISO 3233-1 $34 \pm 2\%$

Espessura da película seca

NP EN 1062-1 E2 ($50 < E \leq 100$ µm)

Dimensão do grão

NP EN 1062-1 S1 - Fino (<100 µm)

Sustentabilidade

COV (compostos orgânicos voláteis) Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140 g/l (2010).
Este produto contém no máximo 15 g/l COV*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

BARBOT

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Sistemas de pintura

Interior

Suportes Novos

Proceder a uma escovagem ou limpeza para retirar poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Reboco, cimento, betão

Aplicar 1024 VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO direto ao substrato.

Suportes Anteriormente envernizados

Proceder a uma escovagem ou limpeza para retirar poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Em bom estado

Remover previamente o verniz existente com o auxílio com uma lixa de grão fino, seguido de uma lavagem com jato de água. Após secagem tratar como pintura de raiz

Em mau estado (com patologias)

Fungos e algas

Lavar e desinfetar a superfície com 6915 SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.

Exterior

Suportes Novos

Proceder a uma escovagem ou limpeza para retirar poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Reboco, cimento, betão

Aplicar 1024 VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO direto ao substrato.

Suportes Anteriormente envernizados

Proceder a uma escovagem ou limpeza para retirar poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Em bom estado

Remover previamente o verniz existente com o auxílio com uma lixa de grão fino, seguido de uma lavagem com jato de água. Após secagem tratar como pintura de raiz

Em mau estado (com patologias)

Fungos e algas

Lavar e desinfetar a superfície com 6915 SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia - Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em barbot.pt



#novasemoções

BARBOT

Condições ambientais

Aplicação/ Secagem

- Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
- Humididade relativa – Inferior a 80%
- Humididade do suporte – Inferior a 5%
- Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

Instruções de aplicação

Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

Ferramentas de aplicação

Trincha, rolo ou pistola.

Diluente

Água

% Diluição aplicação a rolo/ trincha

Pronto a aplicar.

Número de Demãos

2 a 3

Intervalo entre Demãos

1 hora

Tempo de Secagem (a 23°C e 55% de humidade relativa)

Tato/superficial

10 min

Profundidade

4 horas

Limpeza de Utensílios

Água

Riscos e Segurança

Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em
[fds@barbot.pt](mailto: fds@barbot.pt)

OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.