

**BARBOSOL**

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS

Ref.:1293

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)***IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA**

Tinta aquosa à base de resinas acrílicas, pigmentos e cargas resistentes à luz e intempérie.

**CAMPO DE UTILIZAÇÃO**

Proteção e decoração de elevada qualidade em pavimentos interiores e exteriores.

**PROPRIEDADES**

- Elevada resistência à intempérie
- Grande facilidade de aplicação
- Bom poder de cobertura
- Elevada resistência à abrasão

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

(Referentes ao branco)

- Cor	RAL 7035, RAL 7040, RAL 7037, RAL 5024, RAL 6021
- Aspeto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	30 ± 2%
- Rendimento prático	4 a 8 m <sup>2</sup> / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
- Tempos de secagem	
Tato	1 hora.
Repintura	4 horas.
- Ponto de Inflamação	Não Inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 50 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
• Pintura Raiz	Após escovagem e limpeza da superfície aplicar BARBOSOL.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha ou rolo de pêlo curto.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com água até 10% na 1ª demão e até 5% na 2ª.
- Número de demãos	Aplicar no mínimo 2 demãos.
- Intervalo entre demãos	4 horas
- Diluente de limpeza	Água
- Capacidades disponíveis	1L, 5L, 15 L

---

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Temperatura Mínima – 5 °C Temperatura Máxima – 35 °C
-------------------------	---

---

RISCOS E SEGURANÇA	Solicitar o pedido a <a href="mailto:fds@barbot.pt">fds@barbot.pt</a>
--------------------	---

---

**maio 2017**  
(substitui a de outubro de 2016)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.