

MEMBRANA DB

TINTA FLEXIVEL PARA EXTERIORES

Ref.:1316

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)***IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA**

Tinta baseada em co polímeros especiais, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos exteriores quando se pretende um revestimento flexível e com boas características de impermeabilização.

PROPRIEDADES

Alternativa económica à TINTA DIOFLEX 2RT com um bom compromisso preço/qualidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco
- Aspeto da película seca	Mate
- Teor de sólidos em volume	38 ± 2%
- Rendimento prático	1 a 1,5 m ² / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
- Tempos de secagem	2 a 6 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

• Pintura Raiz

Após a escovagem e limpeza de superfície aplicar previamente ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 preferencialmente ou PRIMÁRIO BARBOLITE, o que permite uma boa aderência da tinta ao reboco melhorando o seu rendimento e acabamento.

• Repintura

Remover poeiras e tinta não aderente. Em superfícies farinadas deve ser aplicado previamente o ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 preferencialmente ou PRIMÁRIO BARBOLITE.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Trincha ou rolo.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir com água até 10% na 1ª demão e sem diluição na 2ª demão.

- Número de demãos

2 demãos.

- Intervalo entre demãos

Dependendo das condições atmosféricas, entre 6 e 24 horas. Temperatura baixa e humidade relativa elevada ocasiona tempos de secagem mais longos.

- Diluente de limpeza

Água

- Capacidades disponíveis

15 L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para fds@barbot.pt.

NOTA:

Deve evitar-se a aplicação em tempo chuvoso, muito húmido e frio. Deve aplicar-se sempre duas demãos de tinta. Em aplicações sobre tintas texturadas deve-se assegurar que estas estão completamente secas. É recomendado que se utilize Primário em todas as situações

novembro 2017

(Substituí a de janeiro de 2013)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.