

# BARBOT

## FICHA TÉCNICA

DATA: 06/12/2024

Rev. 01

### 1641 AKUA MADEIRAS ACETINADO



Verniz baseado em dispersões aquosas de copolímeros acrílicos especiais.

#### FORMATOS

0,75 e 2,5 L

#### PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Excelente elasticidade;
- Fácil aplicação;
- Acetinado.

#### USOS TÍPICOS

Destina-se ao envernizado de madeiras interiores (portas, armários de cozinha, mobiliário, rodapés, etc.) ou cortiça.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Decoração
Segmento	Carpintaria e Serralharia
Sub-Segmento	Vernizes
Exposição	Interior
Camada	Acabamento

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em [barbot.pt](http://barbot.pt)



#novasemoções

 **BARBOT**  
Novas emoções

# BARBOT

<b>Brilho</b>	Acetinado
<b>Textura/Acabamento</b>	Liso
<b>Cor</b>	Incolor
<b>Sistema de Afinação</b>	Não aplicável
<b>Substrato Principal</b>	Madeira
<b>Substrato Adicionais</b>	Cortiça
<b>Tipo de Resina</b>	Copolímeros acrílicos
Norma Francesa NF T 36-005	Classe 7, b
<b>Número de Componentes</b>	1
<b>Rendimento Prático</b>	8 a 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Garantia</b>	2 anos, quando em embalagens de origem. Armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5 °C e 35 °C.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios)</b>	
<b>Massa Volúmica (Densidade)</b>	
ISO 2811-1	1,04 ± 0,03 kg/L
<b>Viscosidade</b>	
ASTM D562	85 ± 5 KU
<b>Teor de Sólidos em Volume</b>	
ISO 3233-1	31 ± 2%
<b>Sustentabilidade</b>	
COV (compostos orgânicos voláteis)	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/L. Este produto contém no máx. 40 g/L COV.

NOTA: \* O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

**Barbot Portugal** - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

**Barbot Angola:** Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

**Barbot Cabo Verde:** Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

**Barbot Moçambique:** Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

**Jallut Pinturas, S.L.U.:** C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em [barbot.pt](http://barbot.pt)  #novasemoções

# BARBOT

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Madeiras novas

As madeiras devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras. Lixar com lixa de grão médio no sentido dos veios da madeira. Após a lixagem recomenda-se uma aplicação prévia de 1639 AKUA TAPA POROS, seguido de duas demãos de AKUA MADEIRAS ACETINADO. Entre demãos deve realizar-se a lixagem com uma lixa de grão fino.

Madeiras já envernizadas

Superfícies em bom estado deve lixar-se com uma lixa de grão fino, a fim de promover a aderência do AKUA MADEIRAS ACETINADO. Caso a superfície se encontre muito deteriorada deve remover todo o verniz existente e depois tratar como madeira nova.

## Condições ambientais

Aplicação e Secagem

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C

Humididade relativa – Inferior a 80%

Humididade do suporte – Inferior a 5%

Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

## Instruções de aplicação

Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

Ferramentas de aplicação

Trincha, pistola ou rolo de pelo curto.

## Diluente

Água

% Diluição

Diluir a 1ª demão até 5%. Aplicar sem diluição as demãos seguintes.

## Número de Demãos

2 a 3 demãos

## Intervalo entre Demãos

3 horas no mínimo

## Tempo de Secagem (a 23°C e 50% de humidade relativa)

Tato/superficial

45 minutos

Repintura mínimo

3 horas

## Limpeza de Utensílios

A limpeza dos utensílios deve ser realizada com água.

## Riscos e Segurança

Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

# BARBOT

## OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

**Barbot Portugal** - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

**Barbot Angola:** Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

**Barbot Cabo Verde:** Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

**Barbot Moçambique:** Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

**Jallut Pinturas, S.L.U.:** C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em [barbot.pt](http://barbot.pt)      #novasemoções