

# BARBOT

## FICHA TÉCNICA

DATA: 21/07/2025

Rev.01

### 1765 BARBOT PISCINAS



Tinta aquosa baseada em polímeros de natureza acrílica, destinada à pintura de piscinas em cimento ou betão de fácil aplicação e secagem rápida.



### FORMATOS

5 e 15 L

### PROPRIEDADES PRINCIPAIS

- Excelente aderência e cobertura;
- Facilidade de aplicação;
- Permeável ao vapor de água;
- Impermeável à água

### USOS TÍPICOS

Pintura ou repintura de piscinas em cimento ou betão.

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em [barbot.pt](http://barbot.pt) #novasemoções

# BARBOT

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Categoria	Decoração
Segmento	Instalações Desportivas
Sub-Segmento	Piscinas
Exposição	Interior/Exterior
Camada	DTS
Brilho	Mate
Textura/Acabamento	Liso
Cor	Azul e Branco
Sistema de Afinação	Não aplicável
Substrato Principal	Cimento e betão
Type de Resina	Acrílica
Norma Francesa NF T 36-005	Classe 7, b
Número de Componentes	1
Rendimento Prático	4 m <sup>2</sup> /L/demão
Garantia	2 anos, quando em embalagens de origem. Armazenado em local seco ao abrigo da luz solar direta, entre 5°C e 35°C.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (segundo certificados e ensaios)

Massa Volúmica (Densidade)	
ISO 2811-1	1,39 ± 0,05 kg/L
Viscosidade	
ASTM D562	115 ± 10 KU
Teor de Sólidos em Volume	
ISO 3233-1	41 ± 2%
Sustentabilidade	
COV (compostos orgânicos voláteis)	Não aplicável

NOTA: \* O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

Barbot Portugal - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 barbot.sede@barbot.pt

Barbot Angola: Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 barbot.angola@gmail.com

Barbot Cabo Verde: Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia - Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 caboverde@barbot.pt

Barbot Moçambique: Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

Jallut Pinturas, S.L.U.: C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

# BARBOT

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

### Suportes Novos

Cimento/betão

Todas as superfícies devem ser limpas com jato de água de alta pressão para a remoção de gorduras, óleos, poeiras, e partículas não aderentes. Se necessário, limpar com solução de ácido muriático a 50% de água e, posteriormente, lavar novamente muito bem com água. Deve ser dada especial atenção à limpeza do fundo da piscina, onde normalmente se acumulam fungos e algas. Para a sua remoção deve aplicar-se uma solução de lixívia doméstica diluída em água (cerca de 20%).

O reboco ou alvenaria nova devem curar por 30 dias antes de serem revestidos. Remover todo o reboco solto, leitadas e tapar fendas, se existirem.

### Suportes Anteriormente Pintados

#### Em bom estado

As superfícies revestidas deverão estar em boas condições. Remover toda a tinta seca solta e em mau estado por lixagem com raspadores, lixas e vassouras. Superfícies com acabamentos acetinados e brilhantes devem ser escareadas por lixagem para promover a aderência ao produto.

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

### Condições ambientais

Aplicação e Secagem

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C

Humidade relativa – Inferior a 80%

Humidade do suporte – Inferior a 5 %

Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

### Instruções de aplicação

Preparação do produto

Agitar vigorosamente até homogeneização completa do produto. Proceder à sua correta diluição, seguindo as recomendações dadas para cada demão a ser aplicada.

Ferramentas de aplicação

Trincha, rolo ou pistola airless

# BARBOT

## Processos de aplicação

As superfícies deverão estar bem secas antes de qualquer intervenção. Aplicar três demãos do produto, de acordo com as diluições recomendadas. É aconselhável aplicar o produto pela manhã ou final de tarde e, se possível, evitando luz solar direta. Se o produto for aplicado numa superfície quente, podem formar-se bolsas ou bolhas que prejudicam a correta ancoragem do produto e, consequentemente, a correta impermeabilização da piscina. É importante respeitar as espessuras de filme seco recomendadas em ficha técnica.

Diluente	Água
% Diluição	1 <sup>a</sup> demão: até 15% 2 <sup>a</sup> demão: até 10% 3 <sup>a</sup> demão: até 10%
Espessura Recomendada	80 ± 5 µm (secos)
Número de Demãos	3 demãos
Intervalo entre Demãos	12 horas (mínimo)
Tempo de Secagem (a 23°C e 50% de humidade relativa)	
Tato/superficial	2 horas
Repintura míínimo	12 horas
Limpeza de Utensílios	Água
Riscos e Segurança	Para mais informação, solicitar Ficha de Segurança em <a href="mailto:fds@barbot.pt">fds@barbot.pt</a>

## OBSERVAÇÕES

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de continua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

**Barbot Portugal** - Indústria de Tintas, S.A. Rua dos Borneiros, 466 4410-295 Vila Nova de Gaia tel: +351 227 169 200 fax: +351 227 169 212 [barbot.sede@barbot.pt](mailto:barbot.sede@barbot.pt)

**Barbot Angola:** Rua Cônego Manuel das Neves, 53-55 Luanda - Angola tel: +244 921 199 998 [barbot.angola@gmail.com](mailto:barbot.angola@gmail.com)

**Barbot Cabo Verde:** Z. I. Tira-Chapéu Cidade da Praia – Ilha de Santiago tel: +238 260 07 40 [caboverde@barbot.pt](mailto:caboverde@barbot.pt)

**Barbot Moçambique:** Av. do Rio Limpopo, no 185 Alto Maé - Maputo - Moçambique

**Jallut Pinturas, S.L.U.:** C/ Pintor Joan Miró, 26 Polígono Industrial Can Humet de Dalt 08213 POLINYA Barcelona

Descubra mais em [barbot.pt](http://barbot.pt)  #novasemoções