

## AQUA FLOOR

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Ref.: 1898

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão em exteriores e interiores.

### PROPRIEDADES

- Muito boa resistência à intempérie.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Grande resistência ao desgaste.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Verde e Castanho (catalogo Ral e Barbotmix).
- Aspecto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	38 ± 2%
- Rendimento prático	4 a 8 m <sup>2</sup> / L / demão.
- Tempos de secagem	
Tato	1 a 2 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.
• Pintura Raiz	Após a escovagem e limpeza da superfície aplicar a AQUA FLOOR.
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha ou rolo.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com água até 30% na 1ª demão, 20% na 2ª demão e até 5% na 3ª demão.
- Número de demãos	2 a 3
- Intervalo entre demãos	4 horas no mínimo
- Diluente de limpeza	Água.
- Capacidades disponíveis	1L, 5L, 15 L

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Solicitar o pedido para [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

---

maio 2017

(substitui a de setembro de 2016)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2