

**BARBOT GLAMOUR**

TINTA AQUOSA COM EFEITO METÁLICO

Ref.: 1914

**IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA**

Tinta aquosa acrílica.

**CAMPO DE UTILIZAÇÃO**

Destina-se fundamentalmente à pintura de paredes no interior onde se pretenda conferir um efeito metálico decorativo.

**PROPRIEDADES**

- Efeito decorativo metálico.
- Fácil de aplicar.
- Boa lacagem.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- Cor	Silver (Prata) e Gold (Dourado)
- Aspecto da película seca	Acetinada.
- Rendimento prático	15 m <sup>2</sup> / L / demão, dependendo da superfície
- Tempo de secagem	1 a 3 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/I): 200g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

---

**• Pinturas de raiz**

Aplicar 1 demão de Barboprimer.  
Aplicar 2 demãos de Barbot Glamour, sem diluição

---

**• Repintura**

Remover poeiras e tinta não aderente. Aplicar 1 demão de Barboprimer. Aplicar 2 demãos de Barbot Glamour sem diluição.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C  
Humidade relativa – Inferior a 80%  
Humidade do suporte – Inferior a 5%  
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa

---

**- Processos de aplicação**

Trincha ou rolo de esmalte.  
Passar com o rolo de esmalte quase seco e com a pintura ainda húmida de forma a uniformizar o pigmento metálico.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Aplicar sem qualquer diluição

---

**- Intervalo entre demãos**

6 horas no mínimo

---

**- Diluente Limpeza**

Água

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C  
Temperatura Máxima – 35°C  
Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 18 meses.

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

**agosto 2013**

(substitui a de janeiro 2013)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.