

## BARBOTELHAS

TINTA ACRILICA MATE PARA TELHAS

Ref.:1940

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta aquosa 100% acrílica mate com elevada resistência à intempérie e sujidade.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicada em telha cerâmica não hidrofugada, fibrocimento, betão ou outras.

### PROPRIEDADES

- Impermeável
- Elevada resistência aos raios UV
- Excelente durabilidade
- Elevada adesão
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(referentes à cor Telha tradicional)

- Cor	Preto e Telha Tradicional
- Aspeto da película seca	Mate
- Teor de sólidos em volume	40 ± 2%
- Rendimento prático	10 a 14 m <sup>2</sup> / l/ demão
- Tempos de secagem	
Tato	1 a 2 horas
Repintura	4 a 6 horas
- Ponto de Inflamação	Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

A superfície deve estar bem seca, isenta de poeiras e gorduras. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

---

**• Pintura Raiz**

Após lavagem e limpeza da superfície aplicar BARBOTELHAS.

---

**• Repintura**

Em superfícies com elevada absorção ou que se encontrem deterioradas recomenda-se a aplicação prévia de ISOLANTE ISOCRIL diluído até 50% com Diluente 1425, a que se seguirá a aplicação de BARBOTELHAS. Caso a superfície se encontre contaminada com fungos e/ou algas, desinfetar a superfície com a SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C  
Humidade relativa – Inferior a 80%  
Humidade do suporte – Inferior a 5%  
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Trincha ou rolo.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Diluir com água até 10% na 1ª demão e até 5% na 2ª demão.

---

**- Número de demãos**

2 demãos.

---

**- Intervalo entre demãos**

4 horas no mínimo.

---

**- Diluente de limpeza**

Água.

---

**- Capacidades disponíveis**

5 e 15L.

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

fevereiro 2015

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2