

## PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM

PRIMÁRIO/SELANTE PARA PAREDES INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 2304

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário à base de resinas acrílicas, pigmentos e cargas selecionadas e solventes desodorizados.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicado sobre rebocos alcalinos, incluindo betão, ou pouco consistentes e pulverulentos antes da aplicação de tintas plásticas. Pode também ser aplicado sobre estuque, gesso e cimento frescos, monomassas, poliestireno expandido.

Como anti-mancha pode ser aplicado sobre manchas de marcadores, nicotina, água, fumo, graffiti, etc.

### PROPRIEDADES

- Sem cheiro: Fácil e cómodo durante e após aplicação especialmente em interiores habitados.
- Excelente resistência à alcalinidade.
- Excelente adesão mesmo sobre rebocos pulverulentos.
- Permite a "respiração" da parede.
- Bom poder de penetração, com boa selagem da superfície.
- Evita o repasse para as tintas de acabamento das manchas existentes na parede
- Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento.
- Resistência a eflorescências

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco.
- Aspeto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	41 ± 2%
- Rendimento prático	6 a 8 m <sup>2</sup> / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
- Tempo de secagem	
Tato	30 minutos.
Repintura	2 horas.
- Ponto de Inflamação	entre 23 e 55°C
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/h): 750 g/l (2010). Este produto contém no máximo 455 g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

---

**• Pinturas de raiz**

Após escovagem e limpeza da superfície aplicar o PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM.

---

**• Repintura**

Remover toda a tinta não aderente e se necessário reparar a superfície antes de aplicar o PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C  
Humidade relativa – Inferior a 80%  
Humidade do suporte – Inferior a 5%  
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Trincha ou rolo de pelo curto.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Diluir com Diluente 1450 até 10%. Como Anti-Mancha aplicar sem qualquer diluição.

---

**- Acabamentos aconselhados**

Tintas plásticas lisas ou texturadas.

---

**- Diluente Limpeza**

Diluente 1450.

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C  
Temperatura Máxima – 35°C

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

agosto 2015

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2



**BARBOT**

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
Rua dos Bombeiros, 466  
4410-295, Carregos, Vila Nova de Gaia  
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
[www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)