

## VINILPRIMER

PRIMÁRIO/ACABAMENTO

Ref.: 2751

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas vinílicas e pigmentos anticorrosivos especiais.<sup>(a)</sup>

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de peças galvanizadas na indústria metalomecânica, submetidos a atmosferas quimicamente agressivas.

### PROPRIEDADES

- Primário/acabamento.
- Secagem rápida.
- Aderência ao ferro, galvanizado e outras ligas Leves.
- Resistente a ambientes corrosivos.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco).

- Cor	Sistema Industrial Barboti
- Aspecto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	33±2%
- Rendimento prático	10 m <sup>2</sup> /L
- Espessura recomendada por demão	20 µm
- Tempos de secagem	
Tato	2 horas
Cura Total	3 horas
Repintura	6 horas

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	A superfície deve estar bem desengordurada, limpa e isenta de ferrugem.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

**Nota:** <sup>(a)</sup> Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações em instalações devidamente registadas ou autorizadas.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Rolo, trincha ou pistola airless.  <i>Dados de aplicação com pistola airless.</i> Bico = 0,33-0,43mm (0,013 - 0,017 polegadas). Pressão de trabalho = 140-180bar. Nota: dados indicativos e sujeitos a ajustamento conforme a necessidade.
- Diluentes e proporção de diluição	Rolo, trincha: Entre 0 e 5% com Diluente 1426. Pistola airless: Entre 0 e 5% com Diluente 1426.
- Número de demãos	1 a 2
- Diluente de limpeza	Diluente 1426.

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C

---

---

## RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em [www.barbot.pt](http://www.barbot.pt)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

**agosto 2013**

(substituí a de abril de 2011)

---

**Nota:** <sup>(a)</sup> Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações em instalações devidamente registadas ou autorizadas.