

## ESMALTE BARBOLUX ACETINADO

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 3022

*(escrita segundo o novo acordo ortográfico)*

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esmalte sintético baseado em resinas alquídicas e pigmentos resistentes à luz e à intempérie. Contém pigmentos inibidores da corrosão.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de interiores e exteriores na construção civil sempre que se deseja um brilho tipo "Casca d'ovo". Pode ser aplicado sobre madeiras, metais, estuque, etc.

### PROPRIEDADES

- Brilho acetinado tipo "Casca d'ovo".
- Fácil aplicação.
- Boa lacagem.
- Elevada resistência à luz e intempérie.
- Bom poder de cobertura.
- Boa flexibilidade
- Esmalte Ignífugo - Classificado como B-s1d0 para reação ao fogo pela EN 13501-1

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco).

- Cor	Sistema Barbomix
- Aspecto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	48 ± 2%
- Rendimento prático	13 a 15 m <sup>2</sup> / L
- Tempos de secagem ( T. 20°C e H. 50%)	
Tato	1 a 2 horas.
Repintura	18 h ( mínimo)
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 500g/l COV.*

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação da superfície**

A superfície a pintar deve estar bem seca e isenta de poeiras e gorduras.

---

**•Madeiras**

Em madeiras novas recomenda-se o seu tratamento com IMUNIZADOR PARA MADEIRAS. Após o tratamento, aplicar uma demão de SUB-CAPA BRANCA. No caso de repintura deve-se lixar cuidadosamente a superfície aplicando de seguida o esmalte BARBOLUX.

---

**•Ferro**

A superfície deve estar bem seca e limpa, isenta de poeiras, gorduras e ferrugem. A remoção da ferrugem pode ser feita com o BARBOT ANTI-FERRUGEM, após o que pode ser aplicado um primário anticorrosivo, tipo PRIMÁRIO S/R 240 RF.

---

**•Galvanizados e metais leves**

A superfície deve estar bem seca e limpa, isenta de poeiras, gorduras e ferrugem. Deverá ser efetuada uma lixagem muito ligeira para promoção da aderência, após o que deve ser aplicado um primário, tipo PRIMÁRIO MULTISUPERFÍCIES.

---

**- Condições ambientais**

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C  
Humidade relativa – Inferior a 80%  
Humidade do suporte – Inferior a 5%  
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

---

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

---

**- Preparação do produto**

Agitar até homogeneização completa.

---

**- Processo de aplicação**

Trincha ou rolo de pelo curto.

---

**- Diluentes e proporção de diluição**

Diluyente Sintético, máximo 5%.

---

**- Diluyente de limpeza**

Diluyente Sintético ou Celuloso.

---

**- Observação**

O brilho deste produto só estabiliza após cerca de 7 dias. Em condições ambientais adversas (baixa temperatura e elevada humidade relativa) este tempo poderá ser superior.

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



**BARBOT**

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.  
Rua dos Borneiros, 406  
4410-295, Carreiros, Vila Nova de Gaia  
tel: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
www.barbot.pt

---

**OBSERVAÇÕES**

Este produto tal como todos os esmaltes sintéticos, tem tendência a amarelecer na cor branca quando aplicado em interiores.

---

**ESTABILIDADE EM ARMAZÉM**

Temperatura Mínima – 5 °C  
Temperatura Máxima – 35 °C  
Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 24 meses.

---

**CERTIFICADOS E ENSAIOS**

Classificado para reação ao fogo como B-s1d0 pela norma EN 13501-1. Relatório de ensaio 18/17168-1392 do LGA Technological Center, S.A. (APPLUS)

---

**RISCOS E SEGURANÇA**

Solicitar o pedido para [fds@barbot.pt](mailto:fds@barbot.pt)

---

**Setembro de 2019**

(substitui a de novembro de 2015)

---

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



**BARBOT**

**BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.**  
Rua dos Borneiros, 406  
4410-295, Carreiros, Vila Nova de Gaia  
tel: 227 169 200 | fax: 227 169 218  
www.barbot.pt