

ESMALTE GRANITADO S/A

ESMALTE DE SECAGEM AO AR COM ASPETO GRANULADO

Ref.: 3055

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Esmalte à base de resinas alquídicas estirenadas.^(a)

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de metais na indústria metalomecânica, nomeadamente em máquinas, quadros elétricos, etc., sempre que se pretenda um aspeto decorativo agradável, disfarçando simultaneamente pequenas irregularidades do suporte.

PROPRIEDADES

- Secagem muito rápida.
- Excelente aderência ao metal.
- Boa elasticidade.
- Agradável aspeto decorativo.
- Disfarça imperfeições do suporte

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao verde 08-219).

- Cor

Verde e outros por encomenda

- Aspecto da película seca

Meio brilho.

- Rendimento prático

3 m² / L (variável conforme o desenho pretendido).

- Tempos de secagem

Tato

20 minutos.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem desengordurada, limpa e isenta de ferrugem.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
 Humidade relativa – Inferior a 80%
 Humidade do suporte – Inferior a 5%
 Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processo de aplicação

Pistola com bico largo.

Nota: ^(a) Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações em instalações devidamente registadas ou autorizadas.

- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com Diluente 1426 quando necessário. O efeito granulado depende do diâmetro do bico da pistola e da pressão do ar utilizada, portanto a percentagem de diluição terá que ser ajustada caso a caso.
- Diluente de limpeza	Diluente 1426 ou Celuloso.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Temperatura Mínima – 5 °C Temperatura Máxima – 35 °C
RISCOS E SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

janeiro 2013

(substitui a de dezembro de 2008)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2