

BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO

VERNIZ PARA MADEIRAS INTERIORES E EXTERIORES

Ref.: 4023

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz baseado em resinas alquídicas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se ao envernizamento de madeiras interiores e exteriores na construção civil, excluindo tipos resinosos tais como Cambala, etc.

PROPRIEDADES

- Bom poder de enchimento.
- Boa dureza e elasticidade.
- Fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor.
- Aspecto da película seca	Acetinado
- Teor de sólidos em volume	52 ± 2%
- Rendimento prático	12 a 14 m ² / L
- Tempos de secagem	
Tato	12 horas
Repintura	24 no mínimo
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máximo 400 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

A superfície deve estar bem seca e isenta de poeiras e gorduras.

• Madeiras novas

Em interiores após a lixagem da madeira, recomenda-se uma aplicação prévia de AKUA TAPA POROS, seguido de duas demãos de BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO. Em exteriores lixar e aplicar diretamente 3 demãos de BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO após a lixagem da madeira

• Madeiras já envernizadas

Superfícies em bom estado devem lixar-se com lixa fina antes de aplicar o BARBOLUX MADEIRAS ACETINADO. Caso a superfície se encontre muito deteriorada deve remover todo o verniz existente e depois tratar como madeira nova.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Mexer bem antes de usar para homogeneizar o mateante.

- Processo de aplicação

Trincha.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir com Diluente Sintético até 3%

- Diluente de limpeza

Diluente Sintético ou Celuloso.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2017

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2