

BARBOLUX SOALHOS ALTO BRILHO

VERNIZ POLIURETANO DE UM COMPONENTE PARA INTERIORES

Ref.: 4507

(escrita segundo o novo acordo ortográfico)

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz baseado em resinas de poliuretano de um só componente que endurece à temperatura ambiente com a humidade atmosférica.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se ao envernizamento de soalhos ("parquet", tacos, etc.) e madeiras interiores (portas, armários de cozinha, etc.) cortiça ou cimento.

PROPRIEDADES

- Alto brilho e dureza.
- Elevada resistência ao desgaste.
- Excelente elasticidade.
- Fácil aplicação.
- Elevada resistência química (água, detergentes, bebidas alcoólicas, etc.).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Incolor
- Aspecto da película seca	Brilhante
- Teor de sólidos em volume	45 ± 2%
- Rendimento prático	10 a 14 m ² / L
- Tempos de secagem (T. 20°C e H. 50%)	
Tato	3 a 4 horas
Cura Total	8 dias.
Repintura	6 horas no mínimo.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 500 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.
• Madeiras novas	Deve efetuar-se uma lixagem no sentido das fibras da madeira com lixa de grão médio e de seguida aplicar 3 demãos de BARBOLUX SOALHOS ALTO BRILHO. Efetuar sempre lixagem entre demãos.
• Madeiras já envernizadas	Superfícies em bom estado devem lixar-se de forma a garantir boa aderência do produto. Caso a superfície se encontre muito deteriorada deve remover todo o verniz existente e depois tratar como madeira nova.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Tempo de vida da mistura	Após a abertura da embalagem o produto deve ser aplicado imediatamente.
- Processo de aplicação	Trincha (para soalhos só esta deve ser utilizada) ou pistola.
- Diluentes e proporção de diluição	Aplicar sem qualquer diluição
- Número de demãos	Recomenda-se, no caso de soalhos, a aplicação de três demãos de verniz procedendo a uma lixagem ligeira entre as demãos.
- Intervalo entre demãos	6 horas no mínimo / 24 horas no máximo. Se o intervalo entre demãos exceder as 24 horas deve ser efetuada uma lixagem para se obter melhor aderência.
- Diluente de limpeza	Diluente Poliuretano.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5 °C
Temperatura Máxima – 35 °C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2017

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2