

SUPER FACHADAS

EXTERIORES/INTERIORES

Ref.: 8800

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Repara e reconstrói cornijas, sacadas, esculturas, decorações, etc., em fachadas; repara ângulos sem necessidade de cofragem; tapa buracos e gretas em fachadas; une materiais de diferentes tipos.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Betão, pedra, gesso, vidro, fibra de vidro, cerâmicas, cortiça, madeira, pintura antiga (bem aderida), etc.

PROPRIEDADES

Superior aderência em todo o tipo de superfície.
 Secagem rápida.
 Pode ser repintada em 24 horas.
 Aplicável sem limite de espessura.
 Não abate.
 Sem retração e sem tensão, pode ser modelada e cortada, dentro do tempo de trabalho.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca.
- Espessura de filme seco (μm)	Sem limite.
- Rendimento teórico	1 Kg de pó por m ² , em espessura de 1 mm.
- Tempo de Secagem	Repintável após 24 horas com qualquer tipo de revestimento.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, ser capaz de admitir cargas e sem substâncias descofrantes; decapar as pinturas mal aderidas; isolar fundos friáveis; isolar ou humedecer os fundos muito absorventes; isolar e absorver as partes metálicas com primário anticorrosivo.
- Condições ambientais	Não aplicar em pleno sol, a temperatura inferior a 5°C no exterior, nem inferior a 8°C no interior. Não aplicar sobre tintas velhas com má aderência. Não remover quando já se iniciou o endurecimento.
- Equipamentos e ferramentas	Talocha, espátula ou colher de pedreiro.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Acrescentar 1Kg de pó em 0,4 L de água e procurar o ponto ideal de trabalho acrescentando pequenas quantidades de água; remexer, de preferência com um berbequim elétrico até obter uma massa homogénea; não amassar novamente depois de iniciada a consolidação.
- Tempo de aplicabilidade	35 minutos.
- Diluente de limpeza	Água

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-295, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt