

MASSA MULTIPLO USO

EXTERIORES/INTERIORES

Ref.: 8800005

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Nivela e alisa superfícies difíceis: paredes pintadas, azulejos (cozinhas e casas de banho), fibra de vidro, madeira; tapa juntas de cerâmica; une materiais de tipo distinto.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Paredes pintadas ou pouco absorventes, betão, cerâmica, madeira, fibra de vidro, vidro, cimento, pedra, gesso, cortiça e pinturas antigas.

PROPRIEDADES

Excelente aderência em todo o tipo de suporte.
Resistente à água e à intempérie.
Abatimento mínimo.
Grande facilidade na operação de lixar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca.
- Espessura de filme seco (μm)	2mm.
- Rendimento teórico	1,6Kg de massa por m^2 em espessura de 1mm.
- Tempo de Secagem	2 horas em camada fina a 20°C.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, sem pó, sem manchas de gordura ou cera; isolar ou humedecer suportes muito absorvente; isolar e proteger as partes metálicas com primário anticorrosivo.
- Condições ambientais	Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. Não aplicar sobre superfícies com humidade permanente.
- Equipamentos e ferramentas	Talocha ou espátula.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Pronto para utilizar.
- Tempo de aplicabilidade	Sem limite
- Processo de aplicação	Aplicar em camada fina até 2mm. Para maior espessura, aplicar em camadas sucessivas quando estiver seco.
- Diluyente de limpeza	Água

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 466
4410-255, Corneio, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt