

BARBOTEK INT

PASTA PRONTA A UTILIZAR DE CAPA FINA, PARA PAREDES INTERIORES. TEXTURA LISA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	BALDE DE 5KG; BALDE DE 25KG
CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO/UTILIZAÇÃO	MASSA EM PASTA PRONTA A UTILIZAR, DE CAPA FINA, PARA EFETUAR O REVESTIMENTO/REGULARIZAÇÃO DE PAREDES E TETOS SITUADOS EM AMBIENTES INTERIORES. TEXTURA FINA E LISA. APLICAÇÃO MANUAL. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: REPARAÇÃO DE FISSURAS; RASGOS E GOLPES; ALISAR SUPORTES COM RELEVOS/TEXTURADOS; RENOVAÇÃO DE SUPORTES VELHOS; FECHO DE POROS DA MADEIRA; NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBER O ACABAMENTO DECORATIVO FINAL.
PROPRIEDADES	PASTA COM BOA TRABALHABILIDADE, FÁCIL DE ALISAR E LIXAR. TEM BOA ADERÊNCIA AO SUPORTE E NA APLICAÇÃO NÃO ENROLA; PERMITE UM ACABAMENTO EXTREMAMENTE FINO, MACIO E RESISTENTE, A APLICAÇÃO MANUAL, COM ESPÁTULA/LIÇOSA METÁLICA INOX. COR BRANCA.
COMPOSIÇÃO	PASTA COMPOSTA POR LIGANTES ORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS FINAS SELECIONADAS E ADITIVOS ESPECÍFICOS, EM MEIO AQUOSO.
SUPORTE	ALVENARIA DE BETÃO RUGOSO, REBOCOS CIMENTÍCIOS E GESSO.
PREPARAÇÃO DO SUPORTE	<ul style="list-style-type: none">• GARANTIR QUE O SUPORTE ESTÁ ISENTO DE POEIRAS, ÓLEOS DESCOFRANTES, MATERIAIS SOLTOS, SAIS, FUNGOS OU DE QUALQUER TIPO DE MATÉRIA QUE POSSA DIFICULTAR A ADERÊNCIA DA PASTA AO SUPORTE;• VERIFICAR A SOLIDEZ DO SUPORTE E, EM CASO DE DUREZA DUVIDOSA, EROSÃO, MATERIAIS SOLTOS, SUPORTES VELHOS COM EMPOLAMENTOS, REVESTIMENTOS COM FRACA ADERÊNCIA E OCOS, PROCEDER À REMOÇÃO TOTAL ATÉ CHEGAR AO INTERIOR COM CONSISTÊNCIA. REVESTIR O SUPORTE COM REBOCO NOVO ADEQUADO.• VERIFICAR A PLANIMETRIA E VERTICALIDADE DOS PARAMENTOS. PROCEDER AO ENCHIMENTO DE DESNIVELAMENTOS ACENTUADOS, FENDAS E ORIFÍCIOS. A PASTA PERMITE APENAS UMA ESPESSURA MÁXIMA DE 2MM, PELO QUE SE DEVE UTILIZAR UM REBOCO DE ENCHIMENTO APROPRIADO;• EM SUPORTES QUE APRESENTAM PÓ PERMANENTE, QUE TÊM AREIAS SOLTAS (VERIFICAÇÃO FEITA COM A PASSAGEM DA MÃO SOBRE O SUPORTE) E BETÃO LISO, APLICAR UM PRIMÁRIO DE FIXAÇÃO E/OU PONTE DE UNIÃO; GESSOS E ESTUQUES "VIDRADOS", PROCEDER À LIXAGEM DA SUPERFÍCIE.• A HUMIDADE DO SUPORTE DEVERÁ SER INFERIOR A 5%.• RESPEITAR O TEMPO DE CURA E DE ESTABILIZAÇÃO DAS ARGAMASSAS DO SUPORTE;• EM ZONAS DE TRANSIÇÃO COM MATERIAIS DE ALVENARIA DIFERENTES (POR EX: BETÃO/TIJOLO), TOPOS DE PAREDE E MUDANÇAS DE SECÇÃO, DEVE-SE ARMAR AS PAREDES COM REDE (POR EX: FIBRA DE VIDRO). O REFORÇO DE ESQUINAS COM CALHA-PERFIL ARAMADA É TAMBÉM RECOMENDÁVEL;• ELIMINAR TODAS AS INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, INCLUSIVE A HUMIDADE ASCENDENTE DOS PARAMENTOS; O SUPORTE DEVE ESTAR SECO• SUPORTES COM GRANDE ABSORÇÃO OU ABSORÇÃO IRREGULAR, DEVE-SE UTILIZAR UM PRIMÁRIO REGULADOR;• ISOLAR E PROTEGER PARAMENTOS E PEÇAS METÁLICAS FERROSAS PARA EVITAR A CORROSÃO;• AS FISSURAS SUPERIORES A 2MM E FISSURAS ESTRUTURAIS DEVEM SER ABERTAS, LIMPAS E O FECHO É FEITO COM PRIMÁRIO PONTE DE UNIÃO + MASTIC (ACRÍLICO) OU REBOCO DE REPARAÇÃO;
OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES	<ul style="list-style-type: none">• EVITAR A APLICAÇÃO SOBRE SUPORTES QUE SE APRESENTAM QUENTES, COM HUMIDADE PERMANENTE OU MOLHADOS.• NA APLICAÇÃO EFETUAR O APERTO DA PASTA;• RESPEITAR AS JUNTAS DA DILATAÇÃO;
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• PRODUTO EM PASTA PRONTO A UTILIZAR;• HOMOGENEIZAR O PRODUTO ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO;• PROCEDER À PREPARAÇÃO DO SUPORTE;

BARBOTEK INT

PASTA PRONTA A UTILIZAR DE CAPA FINA, PARA PAREDES INTERIORES. TEXTURA LISA

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

- BARRAMENTO DE SUPERFÍCIES:
 - ⇒ PROCEDER PREVIAMENTE AO ENCHIMENTO DE FISSURAS, FUROS E RELEVOS. DEIXAR SECAR.
 - ⇒ COM ROLO E ESPÁTULA METÁLICA: APLICAR A PASTA COM ROLO NA DIREÇÃO VERTICAL. ALISAR COM A ESPÁTULA METÁLICA.
 - ⇒ COM ESPÁTULA METÁLICA: APLICAR A PASTA NA DIREÇÃO VERTICAL DE BAIXO PARA CIMA, UNIFORMEMENTE.
 - ⇒ A ESPESSURA DA CAMADA E NÃO DEVE ULTRAPASSAR OS 2MM. PODE-SE EFETUAR UMA 2ª CAMADA, LOGO QUE A 1ª ESTEJA SECA.
 - ⇒ APÓS A APLICAÇÃO E COM O REVESTIMENTO SECO, PROCEDER À LIXAGEM DA SUPERFÍCIE PARA DESFAZER AS IMPERFEIÇÕES (LIXA GRÃO 180/220). NESTA OPERAÇÃO DE LIXAGEM EVITAR A INALAÇÃO DO PÓ RESULTANTE. ACONSELHA-SE O USO DE MÁSCARA, LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO.
 - ⇒ APLICAR UM PRIMÁRIO REGULADOR E PROCEDER À PINTURA FINAL.
 - ⇒ EFETUAR A LIMPEZA DAS FERRAMENTAS COM ÁGUA.

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO: INTERIORES**CONSISTÊNCIA:** PASTA**COR:** BRANCA**ODOR:** CARACTERÍSTICO**PH:** 8 A 9**PESO VOLÚMICO DA PASTA FRESCA:** 1,75Kg/dm³**DILUIÇÃO:** PRONTA APLICAR**GRANULOMETRIA:** CORTE SUPERIOR: 75µm

Dm ----- 5µm

TEXTURA: LISA**TEOR DE COV:** VALOR LIMITE DA UE PARA ESTE PRODUTO (CAT. A/I) 140g/l (2010). ESTA MISTURA CONTÉM NO MÁXIMO 0,5g/L**RESÍDUO SÓLIDO:** 75%**REAÇÃO AO FOGO:** CLASSE C**TEMPO DE SECAGEM (CAMADA = 1 MM DE ESPESSURA X 20°C X 60% HR):**

TEMPO DE SECAGEM AO TACTO: 60 MIN.

TEMPO PARA AFAGAMENTO/LIXAGEM: 4 HORAS

TEMPO DE ESPERA PARA PINTURA: 24 HORAS

ESPESSURA MÁX. DA CAMADA: ≤ 2 MM**CONSUMO (KG DE PASTA POR M² E 1 MM ESPESSURA):** 1,8KG/(M² X 1MM ESPESSURA)**CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE APLICAÇÃO:**

TEMPERATURA AMBIENTE: 5°C A 30°C

HUMIDADE RELATIVA DO AR: INFERIOR A 80%

LIMPEZA: ÁGUA**EMBALAGENS:** BALDE DE 5Kg

BALDE DE 25Kg

CONSERVAÇÃO: 1 ANO EM EMBALAGEM ORIGINAL, FECHADA AO ABRIGO DO CALOR E DA HUMIDADE.**ESTES RESULTADOS FORAM OBTIDOS EM LABORATÓRIO, EM CONDIÇÕES NORMALIZADAS E PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE APLICAÇÃO.**

BARBOTEK INT

PASTA PRONTA A UTILIZAR DE CAPA FINA, PARA PAREDES INTERIORES. TEXTURA LISA

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO AS
NORMAS APLICÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO / ESTADO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO: BARBOTEK INT

ESTADO: CONFORME DESCRITO NO ITEM **COMPOSIÇÃO**UTILIZAÇÃO: CONFORME DESCRITO NO ITEM **CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO/UTILIZAÇÃO**

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA EN15824 – ESPECIFICAÇÕES PARA REBOCOS EXTERIORES E INTERIORES COM BASE EM LIGANTES ORGÂNICOS: CONFORME A MARCAÇÃO CE DESTA FICHA TÉCNICA.

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA EN16566 – TINTAS E VERNIZES- REBOCOS DE PINTURA PARA TRABALHOS INTERIORES E/OU EXTERIORES – ADAPTAÇÃO DOS REBOCOS DE PINTURA ÀS NORMAS EUROPEIAS:

EN16566	G0 S1 V0 W1 A0 C0 R0	ADERÊNCIA ≥ 0,5 MPa
---------	----------------------	---------------------

DADOS DE MARCAÇÃO CE

	PRODUTO: BARBOTEK INT CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: BALDE DE 5KG; BALDE DE 25KG	
	UTILIZAÇÃO: MASSA EM PASTA PRONTA A UTILIZAR, DE CAPA FINA, PARA EFECTUAR O REVESTIMENTO/REGULARIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAREDES E TECTOS INTERIORES. TEXTURA LISA. APLICAÇÃO MANUAL. TIPOLOGIA: REBOCO DE LIGANTES ORGÂNICOS E CARGAS MINERAIS EM DISPERSÃO AQUOSA.	
Norma de Referência: EN 15824 Sistema de Avaliação: 4 Declaração de Desempenho N°:		
BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS SA RUA DOS BORNEIROS 466 - APARTADO 529 4406-401 CANELAS - VILA NOVA DE GAIA		
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 15824
ADERÊNCIA	≥ 0,5 MPa	EN 1542
ABSORÇÃO DE ÁGUA	W1	EN 1062-3
CONDUTIVIDADE TÉRMICA	0,47 / 0,54 W/M²K	EN 1745:2002 TABELA A12
REAÇÃO AO FOGO	CLASSE C	EN 15824
LIBERTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS – CONSULTAR FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA		
OS DADOS TÉCNICOS APRESENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO. A DATA DE PRODUÇÃO, O TEMPO DE VIDA ÚTIL, AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE APLICAÇÃO E DE SEGURANÇA SÃO MENCIONADOS NA EMBALAGEM E/OU NA FICHA TÉCNICA E/OU NA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.		

DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE SE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NÃO FOREM RESPEITADAS.
É OBRIGATÓRIA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.