

BARBOTFIX

EXTERIOR

Ref.: 8930

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Cimento cola em pasta, pronto a aplicar.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Assentamento e colagem de revestimentos de grés, azulejos, mármore, granito, ardósia, ladrilhos de gesso, placas de gesso cartonado, azulejos antigos, rebocos, fibrocimentos, betão, reboco de gesso, madeira e ferro (após primário), tinta e esmalte brilhante.

PROPRIEDADES

Produto à base de ligantes aquosos, areias sílicas, carbonatos, adesivos e aditivo repelente de humidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branca.
- Aspecto da película seca	
- Teor de sólidos em volume	
- Espessura de filme seco (μm)	
- Rendimento teórico	1,5-2,5 Kg/m ²
- Tempo de Secagem	24 a 48 horas

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da Superfície

A superfície deve estar limpa, seca, sem pó e sem manchas de gordura. Aplicar a cola no suporte com ajuda de uma espátula dentada (2,5mm até 5mm). Não molhar os cerâmicos antes do assentamento. Após a aplicação pressionar os cerâmicos para eliminar os regos da cola. A colagem deverá ser efetuada durante 30 minutos que se seguem à aplicação da cola. O tapa juntas pode ser aplicado 24 a 48 horas depois segundo os níveis de humidade relativa.

Recomendamos a aplicação da massa por cima de um Primário (por exemplo ISOCRIL) para vidrar.

- Condições ambientais

Em solos húmidos adicionar cimento branco q.b., amassado para um endurecimento mais rápido.

- Equipamentos e ferramentas

Talocha dentada ou pente.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Tempo de aplicabilidade

CERTIFICADOS E ENSAIOS

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Boneiros, 406
4410-235, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt