

ESTUQUE VENEZIANO

EFEITO DECORATIVO PARA INTERIORES

Ref.: 8927

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento à base de resina em solução aquosa.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à decoração de paredes interiores quando se pretende um efeito decorativo facilmente lavável.

PROPRIEDADES

Ótima resistência à lavagem.
Boas características de impermeabilização.
Boa resistência à alcalinidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor

Afinável no Sistema Barbotmix.

- Espessura de filme seco (μm)

- Rendimento teórico

1 a 1,5 m²/Kg (conforme espessura).

- Tempo de Secagem

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- | | |
|------------------------------|--|
| - Preparação da Superfície | As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras e poeiras.
Utilizar primário aquoso nas superfícies onde se vai aplicar o estuque. |
| - Condições ambientais | Em casos de humidade (ex: casas de banho, cozinhas, etc.) recomenda-se a utilização de cera de abelha para o Estuque Veneziano. |
| - Equipamentos e ferramentas | Espátula ou palustra de inox. |
-

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- | | |
|-------------------------|---|
| - Processo de aplicação | Sobre a superfície devidamente preparada e limpa, aplicar sem diluição, a primeira demão, com palustra de inox, para que o estuque fique devidamente uniformizado.
Trabalhar o estuque com espátula ou palustra inox, com movimentos curtos cruzados, ligeiramente arredondados e irregulares.
Deixar secar 2 a 4 horas (dependendo das condições atmosféricas).
Limpar regularmente o material de aplicar com uma esponja húmida.
Aplicar a segunda demão de Estuque Veneziano Barbot e deixar secar 4 a 6 horas (dependendo das condições atmosféricas).
Lustrar com a espátula. |
| - Diluente de limpeza | Água |
-

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.



BARBOT

BARBOT - Indústria de Tintas, S.A.
Rua dos Bombeiros, 406
4410-255, Canelas, Vila Nova de Gaia
tel.: 227 169 200 | fax: 227 169 218
www.barbot.pt