

# FICHA TÉCNICA

---

## MASSA DE REVESTIMENTO FINAL

Revestimento Decorativo

Ref.: 1425

---

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Revestimento baseado em copolímeros especiais, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

### CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se fundamentalmente à pintura de rebocos exteriores. Utiliza-se quando se pretende obter rebocos com aspecto decorativo especial. Especialmente recomendada para acabamento no SISTEMA BARBOTHERM e SISTEMA de RESTAURO BARBOT

### PROPRIEDADES

- Bonito efeito decorativo
- Boa resistência à intempérie
- Boa impermeabilidade à água.
- Boa resistência a fungos e algas.
- Disfarça imperfeições de reboco

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor** Branco/ Conforme Catálogo
- **Aspecto da película seca** Mate
- **Densidade**  $1,83 \pm 0,04$
- **Teor de sólidos em volume**  $67 \pm 3 \%$
- **Rendimento prático** Conforme granulometria  
Acabamento Fino – 1 a  $1,3 \text{ Kg} / \text{m}^2$   
Acabamento Médio – 2 a  $2,3 \text{ Kg} / \text{m}^2$   
Acabamento Grosso – 3 a  $3,3 \text{ Kg} / \text{m}^2$
- **Ponto de inflamação** Não inflamável.
- **Tempos de secagem** 2 a 4 horas

---

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

### - Preparação da superfície

As superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras e gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

### \* Pinturas de raiz

Aplicar uma demão de ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 ou uma demão de PRIMÁRIO BARBOLITE. Espalhar de seguida a massa com escova ou talocha, passando finalmente a talocha, firmemente de modo a obter o acabamento final.

### \* Repinturas

Remover poeiras e tinta não aderente. Em superfícies farinadas deve ser aplicado previamente o ISOLANTE ISOCRIL diluído com 50% de Diluente 1425 ou uma demão de PRIMÁRIO BARBOLITE. Espalhar de seguida a massa com escova ou talocha, passando finalmente a talocha, firmemente de modo a obter o acabamento final.

### - Processos de aplicação

Agitar bem até homogeneização completa. Utilizar o material de pintura atrás mencionado.

### - Diluentes adequados e proporções de diluição

Aplicar sem diluição.

### - Diluente de limpeza

Água

### - Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

### Observações:

- A aplicação deve fazer-se espalhando a massa numa área limitada passando de seguida a talocha de forma a obter o acabamento final. Deve evitar-se a aplicação em tempo chuvoso, muito húmido e frio ou tempo muito quente e ventoso.

- Em casos especiais torna-se conveniente aplicar uma demão final de BARBOCRIL PLUS na cor da massa, para se obter um acabamento mais uniforme.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

**Maio 2008**  
(Substitui a de Maio 07)

---