

# SPRAY ZINCO CLARO

Data: Março 2014

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**PROPRIEDADE E USO:** Produto mono componente pronto a usar. Protege eficazmente tanques, postes, uniões soldadas, trilhos, obras de carpintaria, etc. Indicado também para aplicar após as operações de segmentação, de corte ou de soldadura para restaurar a resistência à corrosão. Forma uma película elástica que é resistente aos agentes atmosféricos que serve como uma protecção definitiva ou ser pintado com qualquer tipo de tinta

## ESPECIFICAÇÕES DE FORNECIMENTO:

Lata revestida em alumínio 15 bar

Conteúdo Net	400ml.
Aspeto	Lata contendo líquido sob pressão
Cor	Típico
Odores	Característico de solventes
Densidade a 20°C	0,75 / 0,80 g/ml.
Pressão a 20°C	4.0 +/- 0.5 bar
Pressão a 50°C	8.0 +/- 0.5 bar
Ponto Inflamação	< 0°C
% Zinco sobre matéria seca	1,35%
Viscosidade 4	13"
Resíduos secos na lata	18,5%
Granulometria	6 a 7 micron
Grau de brilho	55 gloss
Espessura da 1ª mão	10 micron
Espessura da 2ª mão	30 micron
Resistência a Temperatura	120°C
Tempo Secagem:	
Resistência ao pó	10 min.
Secagem ao toque	20 min.
Secagem total	24 horas

Tampa de segurança patenteada

ROTULO:



Esta informação, embora acredita-se ser de confiança, devem ser considerados como indicativos. A sua utilização não implica qualquer responsabilidade de nossa parte, incluindo a violação de quaisquer patentes ou licenças. E 'responsabilidade dos usuários para verificar promover a adequação do produto para o uso específico.