

BARBOTESTER

TINTA PLÁSTICA MATE PARA INTERIORES E EXTERIORES

REVISÃO
julho 2023

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta baseada em copolímeros especiais, pigmentos e cargas selecionadas.
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se à pintura de paredes com o objetivo de ajudar na escolha da cor, podendo ser aplicado em todos os suportes usados na construção civil.
PROPRIEDADES	- Grande facilidade de aplicação. - Elevado poder de cobertura.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	(Referentes à base P)
• Cor	Cores afináveis no Sistema Barbomix
• Aspeto da película seca	Mate (<10 num ângulo de 85° - EN13300).
• Rendimento prático	10 a 14 m ² / L/ demão (dependendo do suporte e condições de aplicação).
• Massa volúmica	1,59 ± 0,05 Kg/L
• Viscosidade	100 ± 8 KU
• Teor de sólidos em volume	33 ± 2%
• Tempo de secagem	
– Tato	1 hora
– Profundidade	4 horas
– Repintura mínimo	4 horas
• Ponto de inflamação	Não inflamável
• Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.* Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.
CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO	
• Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
– Pinturas de raiz	Interiores: Em superfícies com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia do BARBOPRIMER. Caso a superfície esteja contaminada com manchas de fumo ou nicotina recomenda-se a aplicação prévia do PRIMÁRIO ANTI-MANCHA ou em alternativa o PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM. Exteriores: Em superfícies pulverulentas recomenda-se a aplicação prévia do ISOLANTE ISOCRIL e nas restantes superfícies aplicar previamente o PRIMÁRIO BARBOLITE ou BARBOPRIMER caso exista limitação na utilização de produtos de base solvente.
– Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com MASSA BARBOTEK (interior) ou MASSA BARBOTEK EXTERIOR (exterior) e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos e/ou algas, lavar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
• Condições ambientais	- Temperatura ambiente – Superior a 5 °C - Humidade relativa – Inferior a 80% - Humidade do suporte – Inferior a 5% - Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	
• Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
• Processo de aplicação	Trincha ou rolo.
• Diluentes e proporção de diluição	Rolo e trincha diluir até 5% com água.
• Número de demãos	2 a 3 demão.
• Intervalo entre demãos	4 horas.
• Diluente de limpeza	Água.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	- Temperatura mínima: 5 °C - Temperatura máxima: 35 °C
FORMA DE FORNECIMENTO	0,375 litros

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

ENSAIOS / CERTIFICADOS	Classificação de acordo com a NP EN 13300: Brilho: Mate (< 10 num ângulo de 85°) Classificação de acordo com a NP 4378: Brilho: Mate (< 10 num ângulo de 85°)
RISCOS E SEGURANÇA	Solicitar o pedido para fds@barbot.pt

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

2/2